

# 吸い出し、洗掘防止

## トスコマット (短繊維) 性能表

### ■ ヤシ繊維 Sタイプ

品名	厚さ (m/m)	巾 (m)	長さ (m)	引長 強力 (N/5cm)	伸度 (%)	密度 (%)	かさ 比重
S-10	10	1及び2	10	68	12以上 35以下	135±10	0.0675±10
S-20	20	1及び2	10	137	12以上 35以下	130±10	0.0650±10
S-30	30	1及び2	5	205	10以上 35以下	130±10	0.0650±10
S-50	50	1及び2	5	207	35以下	110±10	0.0550±10

### ■ 合成繊維 SSタイプ

品名	厚さ (m/m)	巾 (m)	長さ (m)	引長 強力 (N/5cm)	伸度 (%)	密度 (%)	かさ 比重
SS-10	10	1及び2	10	120	12以上 35以下	110±10	0.055±10
SS-20	20	1及び2	10	235	20以上 65以下	110±10	0.055±10