

# トスコ・TRシートの性能表、設計単価表

(ナイロン・ポリエステル系織布)

試験項目	引張強度 上段 N/3cm巾 下段 (kg)		伸 度 (%)		引裂強度 (N)		透水係数 (cm/SEC)	厚 さ (mm)	質 量 (g/m <sup>2</sup> )	設計単価
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
#100-T	1100 (110)	1100 (110)	15	15	300	300	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.20	130g	460円/m <sup>2</sup>
#550-T (#150-T)	1600 (160)	1600 (160)	15	15	345	345	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.25	160g	580円/m <sup>2</sup>
#1260-T (#300-T)	3150 (320)	3150 (320)	15	15	935	935	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.50	310g	1,050円/m <sup>2</sup>
試験方法	JIS-L-1096 ストリップ法		JIS-L-1096 ストリップ法		JIS-L-1096 トラベゾイド法		JIS-A-1218	JIS-L-1096	JIS-L-1096	

小巻の原反(ロール) ■2m×100m