6. トスコ・TRシートの性能表、設計単価表

（ナイロン・ポリエステル系織布）

試験項目	引張強度 上段 N/3cm巾 下段 (kg)		伸　度 (%)		引裂強度 (N)		透水係数 (cm/SEC)	厚　さ (mm)	質　量 (g/m²)	設計単価
品名	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
#100-T	1100 (110)	1100 (110)	15	15	300	300	1.0×10^{-3}	0.20	130g	420円/m²
#550-T (#150-T)	1600 (160)	1600 (160)	15	15	345	345	1.0×10^{-3}	0.25	160g	540円/m²
#1260-T (#300-T)	3150 (320)	3150 (320)	15	15	935	935	1.0×10^{-3}	0.50	310g	1,020円/m²
試験方法	JIS-L-1096 ストリップ法		JIS-L-1096 ストリップ法		JIS-L-1096 トラベゾイド法		JIS-A-1218	JIS-L-1096	JIS-L-1096	

小巻の原反（ロール）　■2m×100m